

Selante de Silicone Acético Multiuso

131 – SILICONE ACÉTICO

PRODUTO

O silicone **131** é um selante de silicone monocomponente de reticulação acética, que em contato com a umidade atmosférica converte-se em uma junta elástica.

SEGMENTOS DE USO

O silicone **131** é utilizado como selante para vidros, carpintaria, cozinhas, banheiros, etc.

APLICAÇÃO

Para uma boa aderência e resultado satisfatório, a superfície a ser aplicado o silicone **131** deve estar limpa, seca, livre de poeira, contaminantes e sujeiras (graxa, óleo). A limpeza dos substratos deve ser realizada com produtos adequados para cada tipo de aplicação e segundo as recomendações de seus fabricantes.

No uso sobre vidros tratados (laminados) é recomendado um prévio ensaio devido ao tipo de cura. **131** contém fungicida.

Limitações de Aplicação: O silicone **131** tem uma boa aderência sobre os substratos tais como: Superfícies vitrificadas, alumínio, etc. Para outros tipos de substratos é aconselhável a realização de ensaios prévios. As juntas realizadas com o silicone **131** não devem ser pintadas.

HIGIENE E SEGURANÇA

Sua utilização é recomendada, se possível em lugares ventilados. O produto não reticulado pode causar irritações nos olhos e pele em pessoas sensíveis.

O profissional deverá utilizar luvas para proteção das mãos, óculos e máscara. Evite contato com a pele ou olhos. Em caso de contato com olhos, lavar imediatamente com bastante água durante, pelo menos, 15 minutos e procure orientação médica.

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

Composição Química	Silicone Acético
Estado Físico	Pasta Tixotrópica
Embalagem	Cartucho 300mL e Blister 50gr (Incolor)
Cores	Branco, Cinza, Incolor, Alumínio, Bronze
Consumo 1 cartucho 300mL	3m lineares em junta de 1cmx1cm

PROPRIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Alongamento	400% (DIN 53504)
Resistência à Ruptura	1,1 MPa (DIN 53504)
Temperatura de Aplicação	-40°C até +140°C
Temperatura de Trabalho	-5°C até +40°C
Dureza (Shore A)	12
Resistência à água	Positivo
Secagem ao Toque	5 minutos
Tempo de Cura	24-48 horas

ARMAZENAMENTO

O silicone **131** deve ser armazenado em local seco e arejado em temperatura inferior a 30°C.

VALIDADE

12 meses

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial

São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: (12) 3966.9977

e-mail: vendas@reisereis.com.br

www.reisereis.com.br

Nosso assessoramento técnico de aplicação, seja verbal, escrito ou mediante ensaios, se realiza segundo nossos conhecimentos, porém, deve-se considerar só como indicação sem compromisso, também por possíveis direitos de propriedade de terceiros, não exime o cliente do exame próprio dos produtos fornecidos por nós com o fim de verificar sua idoneidade para com os procedimentos e fins previstos. A aplicação, o emprego e a transformação dos produtos se dão fora de nosso controle, sendo, portanto de exclusiva responsabilidade do cliente. Não obstante temos que considerar alguma responsabilidade de nossa parte, esta se limitará para qualquer dano ou prejuízo, no valor da mercadoria fornecida por nós e empregada pelo cliente. Subentende-se que garantimos a inquestionável qualidade de nossos produtos de conformidade com nossas condições gerais de venda e fornecimento.