

## Tinta Flexível Betuminosa

# BALDRAN® FLEX

### PRODUTO

**BALDRAN® FLEX** é um impermeabilizante betuminoso, isento de solvente emulsionado com aditivos que quando aplicado forma uma película protetora e elástica para vários substratos.

**BALDRAN® FLEX** tem ótima aderência e protege o concreto, alvenaria, madeira e ferro contra a umidade.

### SEGMENTOS DE USO

**BALDRAN® FLEX** foi desenvolvido para impermeabilizar diversos substratos, como:

- Impermeabilização de vigas baldrame;
- Cozinhas, jardineiras, floreiras;
- Concreto e alvenaria em contato com solo;
- Muros e paredes expostas;
- Lajes de concreto;
- Marquises e pisos frios;
- Calhas;
- Câmaras frigoríficas, etc.

### APLICAÇÃO

Para uma boa aderência e resultado satisfatório, as superfícies devem estar totalmente secas, ásperas e isenta de areia, poeira, graxa ou óleo. Em áreas de trânsito executar proteção mecânica de acordo com normas e especificações técnicas recomendadas. Aplicar **BALDRAN® FLEX** com pincel, rolo, trincha, espátula ou rodo de borracha, sendo: uma demão como base e duas de cobertura e em demãos cruzadas. Na demão base, pode-se diluir o produto com até 30% de água e aguardar secagem total. Nas demãos de cobertura, utilize o produto puro e aguarde o período de 12 horas de cura para cada demão.

Antes de aplicar **BALDRAN® FLEX** sobre lajes, deve-se corrigir trincas e/ou fissuras com **ReisCryl®**. Todas as bordas/cantos deverão ser arredondados com raio aproximado de 6 a 10cm. O acabamento deverá ter espessura mínima de 3 cm e deve ser desempenado. Intervalo entre demãos, 12 horas, cura total 48 horas.

**LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:** utilize Aguarrás ou Querosene.

### ATENÇÃO

**NÃO APLICAR BALDRAN FLEX EM TEMPO CHUVOSO.**

### BENEFÍCIOS

- Fácil manuseio e aplicação a frio;
- Produto ecológico;
- Ótima aderência a vários substratos;
- Após a aplicação, não transmite cheiro;
- Por ser à base de água, não agride o meio ambiente;
- Podendo ser aplicado em ambientes fechados;
- Forma membrana contínua, sem emendas.

### CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

PROPRIEDADES	BALDRAN® FLEX
Aspecto	Líquido de coloração Marrom / Preto
Composição Química	Asfalto emulsionado em água
Viscosidade Saybold-Furol@25°C	20 - 200
Massa específica relativa 25° C	980 - 1040
pH 25°	10 - 12
Isenção de Solvente	Positivo
Resíduo por evaporação, % mínimo	60
Secagem total, máximo	48 horas
Consumo em concreto	650 ml/m <sup>2</sup>
Primer	350 ml/m <sup>2</sup>
Resistência	Água, chuva ácida
Embalagem	Bde. 3,6 Lts, Bde. 18 Lts e TB 200 lts

### HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

### ARMAZENAMENTO

**BALDRAN FLEX** deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado a 25°C.

**VALIDADE:** 12 meses