

## Masilla de Calafatear Acrílica con Silicona

# REISCRYL®

### PRODUCTO

REISCRYL® es una masilla acrílica con silicona de alto desempeño con protección ultravioleta PEGA - UNE - SELLA varios detalles que necesitan un sellador a base de agua. Cuando está en contacto con la humedad del aire se convierte en una junta plastoelástica.

### SEGMENTOS DE USO

REISCRYL® se utiliza como sellador de juntas de dilatación pequeñas (10-15%) alrededor de puertas y ventanas, revestimientos de madera y de cartón-yeso, placas de cemento, marcos de ventanas y cornisas, espuma de poliestireno (Icopor®), marcos de ventanas de madera, pegamento de baldosas, corrección de fisuras, tapajuntas, grietas de pared, fijación de zócalos, molduras y terminando en muebles planificados.

**Nota:** Las juntas calafateadas deben tener una anchura máxima de 12 mm.

### APLICACIÓN

Para una buena adherencia y satisfactorios resultados, la superficie en la que aplica REISCRYL® debe estar limpia, libre de polvo, suciedad y contaminantes (aceite y grasa).

REISCRYL® acepta la pintura después de su curado. Puede ser utilizado en área interna y/o externa.

**Limitaciones de uso:** REISCRYL® no debe aplicarse sobre superficies heladas o mojadas.

### CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO

Composición química	Silicona Acrílica
Estado Físico	Pasta tixotrópica
Envases	Cartucho 310 mL
Color	Gris, Blanco y Marrón
Consumo - 1 cartucho 310 ml	3m lineales en junta de 1x1cm
Resistencia	Água, Gasolina e Diesel

\* Para otros colores consulta nuestro departamento técnico

### PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Elongación a la rotura	300% (DIN 53504)
Dureza (Shore A)	20 (DIN 53505)
Resistencia al agua	Positivo
Temperatura de trabajo	-20°C a +80°C
Secado al tacto	45 minutos a 1 hora
Tiempo de curado	24 /48 horas
Movimiento de Junta	10 / 15% como máximo

**EXENTO: V.O.C / C.O.V**

**Compuestos Orgánicos Volátiles**

### HIGIENE Y SEGURIDAD

En contacto con la piel o los ojos, enjuague con abundante agua durante al menos 15 minutos.

En caso de ingestión, inducir el vómito, beber agua y acudir al médico. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Características y rendimiento

### VALIDAD Y ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que sea almacenado en un lugar al abrigo de la luz solar, seco y ventilado a 25°C, en los empaques originales.

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial

São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: + 55 12 3966 9977

e-mail: vendas@reisereis.com.br

www.reisereis.com.br

Nuestra solicitud de asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza de acuerdo a nuestro conocimiento, sin embargo, debe ser considerada sólo como indicación sin compromiso, también los posibles derechos de propiedad de los demás, no exime al cliente del examen propio de los productos proporcionado por nosotros a fin de determinar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de los productos están fuera de nuestro control y por lo tanto son de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sin embargo debemos tener en cuenta alguna responsabilidad por parte nuestra. Ésta se limita a las pérdidas o daños, el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que la garantía indiscutible de la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro.