

Adesivo de Ligação

PRIMER URETANO

É um promotor de adesão bi-componete, auto penetrante que garante a ligação dos substratos, estabilizando e solidificando as superfícies. Recomendado para uso em superfícies porosas, novas ou antigas que irão receber pintura Epóxi, PU ou revestimento.

PREPARO DA APLICAÇÃO

O substrato de concreto deve estar totalmente seco e curado, isento de poeira, gordura, óleo, graxa e outros produtos que possuam características de desmoldante.

SEGMENTO DE USO

- Pisos de Concreto;
- Contrapisos com resistência tração na flexão ≥ 12 Mpa.

APLICAÇÃO

Por se tratar de sistema bi-componente deve-se misturar o componente A com o componente B, utilizando misturador mecânico de baixa rotação até total homogeneização e adicionar aos poucos 30% a 40% de cimento Portland até formar uma cauda acinzentada.

A aplicação deve ser feita com desempenadeira de aço sem deixar excesso.

NOTA: Este produto não deve ser aplicado sem adição do cimento.

Uma vez aberta a embalagem o produto deve ser utilizado em sua totalidade sem fracionar.

BENEFÍCIOS

- Base Uretano;
- Excelente adesão sobre concreto;
- Baixa emissão de gases voláteis (VOC)
- Maior ligação entre os substratos;
- Facilidade na aplicação;
- Pode ser aplicado em concreto com até 10% de umidade;
- Aplicação interna e externa.

CONSUMO

10 a 12 m² por Kg por demão.

O rendimento do produto pode variar de acordo com a uniformidade do piso, porosidade, temperatura, conhecimento técnico e prático do aplicador.

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

PROPRIEDADES	RR Primer
Aparência	Viscoso turvo
Odor	Característico
Densidade aparente	1,0 a 1,05 g/cm ³
Temperatura de aplicação	5°C a 38°C
Pot life a 25°C	15 a 20 minutos
Secagem ao toque a 25°C	2 a 4 horas
Ancoragem (ASTM - D 4541)	>2,5 MPa
Embalagem	Kit de 8,0 Kg

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco, coberto a 25°C.

VALIDADE

12 meses na embalagem original e lacrada.