

Revestimento Epóxi Alto Desempenho

RREVEST® RAD

PRODUTO

RREVEST® é sistema de revestimento epóxi autonivelante de alta fluidez composto de cargas minerais selecionadas de alta dureza. Quando aplicado forma um revestimento vítreo, impermeável com elevada resistência à abrasão.

RREVEST® tem ótima aderência e protege o concreto, reestruturando pisos danificados e desgastados.

SEGMENTOS DE USO

- Pisos onde necessite de revestimento de alta resistência à abrasão, impacto e resistência química;
- Pisos industriais;
- Pisos comerciais;
- Pisos que precisam de proteção à assepsia;
- Indústrias: farmacêuticas, alimentícias, hospitais, entre outros.

APLICAÇÃO

Para uma boa aderência e resultado satisfatório, as superfícies devem estar isentas de umidade, poeira, graxa, óleo ou restos de pinturas anteriores.

Pisos de concreto novo: as superfícies devem estar duras como uma concha, idade mínima 28 dias e com umidade relativa inferior a 5%.

Pisos lisos: devem ser lixado com lixa 60 ou polido com disco diamantado para abertura da porosidade.

Antes de aplicar RREVEST® sobre pisos, devem-se corrigir trincas e/ou fissuras com RR1970.

Aplicar RREVEST® AN com desempenadeira de aço e logo em seguida passar rolo fura bolhas, sendo: uma demão de primer e outra do revestimento de RREVEST®. Na demão primer utilizar RR PRIMER®.

Pisos pintados: deve ser lixado com ferramentas abrasivas até que a superfície fique áspera ou total remoção da tinta velha.

MISTURA

RREVEST® AN2 – 2 partes (A - Base) + 1 parte (B - Endurecedor) + parte (C- carga de alta dureza).

RREVEST® AN4 – 2 partes (A - Base) + 1 parte (B - Endurecedor) + parte (C- carga de alta dureza).

Recomenda-se usar uma hélice acoplada em uma furadeira de baixa rotação (400 a 500 RPM) para a mistura do produto até sua total homogeneização.

PROCEDIMENTO

1º) Homogeneizar separadamente a Base (A) até a abertura total do pigmento/cor;

2º) Adicionar o Endurecedor (B) e homogeneizar as duas partes (A+B) pelo tempo aproximado de 1 minuto;

3º) Adicionar a carga de alta dureza (C) aos poucos e homogeneizar 2 a 3 minutos.

Atenção: O produto não deve ser fracionado, balanço estequiométrico definido.

NOTA: O produto deve ser aplicado por profissionais habilitados ou credenciados.

Limpeza de ferramentas: utilize solvente.

RENDIMENTO TEÓRICO

Consumo (Kg/m²)

	Espessura	Consumo	Embalagem
AN2	1,0 mm	2,60 Kg/m ²	Kit 24 Kg
AN2	2,0 mm	5,20 Kg/m ²	Kit 24 Kg
AN4	3,0 mm	4,70 Kg/m ²	Kit 39,50 Kg
AN4	4,0 mm	9,40 Kg/m ²	Kit 39,50 Kg

OBS: O rendimento pode variar em função do nivelamento do piso.

Embalagem: Kit 24 Kg e 39,50 Kg

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação;
- Acabamento vítreo de aspecto liso;
- Camada monolítica e impermeável;
- Excelente resistência química e mecânica;
- Ótima resistência à abrasão;
- Ótimo desempenho estético;
- Piso protegido por assepsia;
- Fácil limpeza;
- Atende norma LEED.

CARACTERÍSTICA E DESEMPENHO

Cores	Branco e cores
Teor de sólidos por volume	100%
Resistência de aderência	3 Mpa
Resistência à compressão	aos 7 dias 50 Mpa
Desdensidade g/cm ³	1,70 à 1,80
Temperatura de aplicação	10°C a 30°C
Tempo de manuseio	30 a 40 minutos
Liberção de trafego	72 horas
Cura Total	7 dias

O produto atende a norma NBR 14050 da ABNT – tipo 2

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

RREVEST® AN2 e AN4 devem ser armazenados em local seco, coberto e ventilado a 21°C a 23°C.

VALIDADE: 9 meses na embalagem original lacrada.

TRANSPORTE

É classificado como transporte não perigoso. Produto não inflamável ou explosivo. Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.