

Primer Epóxico

RR PRIMER

PRODUCTO

RR Primer es un promotor de adherencia entre los revestimientos epóxicos y el concreto, está destinado a garantizar el cumplimiento de adhesión de los materiales evitando la delaminación (descascamiento).

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Preparación: Debido a que es bi-componente se debe mezclar el componente **A** con el componente **B**, con el mezclador mecánico de baja velocidad.

El sustrato de concreto debe estar completamente seco y curado, libre de polvo, grasa, aceite, grasa y otros productos que tienen características de desmoldante.

Aplicación: Aplicar con rodillo de lana, en una sola capa. El material de acabado debe ser aplicado entre 10 a 12 horas.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas de trabajo con disolventes tales como etanol, acetona o thinner.

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO

PROPIEDAD	Parte A	Parte B	Mezcla
Color	Transparente	Marrón	Caramelo
Proporción de mezcla			100:50
Secado al tacto 25°C			2h
Tiempo de Curado 25°C (capa 75 micras)			7 días
Tiempo de uso 25°C (100gr)			40 minutos
Envase			Conj.3,3 Kg

PROPIEDADE FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	RESULTADO
Peso Específico	1~15 g/cm ³
Rendimiento Teórico	0,25 Kg/m ²

RENDIMIENTO

Puede variar en función de la temperatura y la porosidad del concreto.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar anteojos de seguridad y guantes de goma. El contacto directo de la piel debe ser evitado (puede causar irritación). En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

VALIDAD Y ALMACENAMIENTO

9 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que sea almacenado en un lugar al abrigo de la luz solar, seco y ventilado a 21° a 23°C, en los empaques originales.