

Primer Epóxi

RR PRIMER

PRODUTO

RR Primer é um promotor de adesão entre concreto e revestimentos epóxi, tem a finalidade de garantir a adesão dos materiais evitando delaminação (lascamento).

Disponíveis nas versões:

- **Fluído** (para pisos de baixa porosidade);
- **Média Fluidez** (de acordo com a avaliação técnica)*;
- **Alta Viscosidade** (para pisos muito porosos).

PREPARO E APLICAÇÃO

Preparo: Por se tratar de sistema bicomponente deve-se misturar o componente **A** com o componente **B**, utilizando misturador o mecânico de baixa rotação.

O substrato de concreto deve estar totalmente seco e curado, isento de poeira, gordura, óleo, graxa e outros produtos que possuam características de desmoldantes.

Aplicação: Aplicar com rolo de lã baixo ou desempenadeira de aço em uma única demão. Os materiais de acabamento devem ser aplicados entre 8 a 12 horas

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Para limpeza das ferramentas utilize álcool acima de 70% ou solvente.

RENDIMENTO TEÓRICO

Rolado: 20 a 30 m² por demão por kit de 3,3 Kg*.

Atenção: O Produto deve ser aplicado por profissionais experientes e com conhecimento técnico.

***Observação:** O rendimento teórico está baseado na avaliação prévia da porosidade do substrato.

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

PROPRIEDADES	RR Primer
Cores	Âmbar
Densidade A+B	1~15 g/cm ³
Espessura do filme	75 µm por demão
Tempo de manuseio a 25° C	30/45 minutos
Secagem ao toque à 25°C	2h
Temperatura de aplicação	10°C à 35°C
Cura total	7 dias
Intervalo entre demão	04 a 10 horas
Embalagem	Kit de 3,3 Kg A + B

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

ARMAZENAMENTO

RR Primer deve ser armazenado em local seco e arejado em temperatura inferior a 21 e 23°C.

VALIDADE

9 meses