

RR PRIMER[®] - PU

PRODUTO

RR PRIMER-PU é um promotor de adesão monocomponente que garante a junção dos materiais, destinado para reparos de superfície cimentícias e aplicação de selantes à base de poliuretano ou epóxi.

PREPARO DA APLICAÇÃO

O substrato de concreto deve estar totalmente seco e curado, isento de poeira, gordura, óleo, graxa e outros produtos que possuam características de desmoldante.

APLICAÇÃO

RR PRIMER-PU deve ser aplicado com pincel ou rolo, em camada fina e aguardar sua secagem entre 10 e 15 minutos para aplicação do selante.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Aspecto	Líquido transparente
Peso Específico	0,810 Kg/cm ³
Tempo de secagem	10 á 15 minutos

CONSUMO

100 á 250 ml para cada 50 metros lineares na profundidade de 10 mm, entre as duas laterais internas.

RENDIMENTO

Pode variar em função de temperatura e porosidade do concreto.

EMBALAGENS

Lata de 3,6 litros.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar as ferramentas com solvente tipo thinner.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação).

Em caso de contato com pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto.

Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em local seco, ventilado e coberto em temperatura a 25°C.

VALIDADE

9 meses na embalagem lacrada.